

# Termoarcilla® 29

Bloque cerámico machihembrado de arcilla cocida.  
Colocación con junta de mortero de 1 cm de espesor.



## APLICACIONES

- Muro estructural o de carga.
- Soporte de fachada ventilada.
- Soporte de fachada SATE.
- Pared Separadora.

## VENTAJAS

- Alto aislamiento térmico y acústico.
- Gran inercia térmica.
- Excelente protección frente al fuego.

## RENDIMIENTOS

- 16,66 bloques/m<sup>2</sup>
- 80,84 Kg mortero/m<sup>2</sup>
- 14,27 litros agua/m<sup>2</sup>

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidades	Norma y aclaraciones
Resistencia a compresión	$f_b$	15	N/mm <sup>2</sup>	<b>DB-SE Seguridad Estructural</b>
Reacción al fuego	-	A1	-	<b>DB-SI Seguridad en caso de Incendio</b>
Resistencia al fuego (1)	-	REI 240	-	Valores obtenidos de la tabla F1 del Anejo F del DB-SI
Resistencia al fuego (2)	-	REI 240	-	(1) Enfoscado en ambas caras con 1,5 cm de mortero. (2) Guarnecido en ambas caras con 1,5 cm de yeso.
Aislamiento acústico	$R_A$	52,3	dBA	<b>DB-HR Protección frente al Ruido</b>
				Valores obtenidos según ensayo acreditado por ENAC, Labein, B130-IN-CM-111 C8 Guarnecido de 1,5 cm de yeso en ambas caras.
Conductividad equivalente de muro (3)	$\lambda$	0,270	W/mK	<b>DB-HR Ahorro de Energía</b>
Resistencia térmica de muro (3)	$R$	1,06	m <sup>2</sup> K/W	Valores obtenidos mediante cálculo por elemento finitos UNE 136021:2016 (3) Cálculos sin revestimientos ni resistencias térmicas superficiales.

## PIEZAS DEL SISTEMA



## PRESENTACIÓN



Código	Descripción	Dimensiones	Kg/ud	ud/m <sup>2</sup>	ud/palet	Kg/palet	m <sup>2</sup> /palet
000017/29	Base / Recta	300x290x190	12,80	16,66	60	768	3,60
000021	Medio Vertical	150x290x190	6,60	-	120	792	-
000025	Medio Horizontal	300x290x95	6,60	-	90	594	-
000033	Esquina	140x300x190	6,60	-	120	792	-
000296	Zuncho	250x290x190	8,93	-	72	643	-
000281	Plaqueta 4,8 (h 19)	300x190x4,8	2,50	-	315	787,5	-
000280	Plaqueta 4,8 (h 30)	300x300x4,8	4,65	-	135	628	-
000035	Plaqueta 9,6	300x190x9,6	5,00	-	150	750	-