


TABIQUE 33

Ladrillo Hueco Sencillo de arcilla cocida.
Colocación con junta de mortero de 1 cm. de espesor



APLICACIONES

- Trasdosados de fachada.
- Tabiquería interior.
- Paredes separadoras.
- Albañilería general.

VENTAJAS

- Tamaño tradicional y manejable.
- Prestaciones acústicas.
- Paredes resistentes mecánicamente.

RENDIMIENTOS

- 14 ud/m²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidades	Norma y aclaraciones
Resistencia a compresión	f_b	>5	N/mm ²	DB-SE Seguridad Estructural
Reacción al fuego	-	A1	-	DB-SI Seguridad en caso de Incendio Valores obtenidos de la tabla F1 del Anejo F del DB-SI (1) Enfoscado en ambas caras con 1,5 cm de mortero. (2) Guarnecido en ambas caras con 1,5 cm de yeso.
Resistencia al fuego (1)	-	EI 30	-	
Resistencia al fuego (2)	-	EI 90	-	
Aislamiento acústico	R_A m	33,03 67,70	dBA Kg/m ²	DB-HR Protección frente al Ruido Valores obtenidos mediante cálculo con la Herramienta Silensis. Guarnecido ambas caras con 1,5 cm de yeso
Resistencia térmica del muro	R	0,09	m ² K/W	DB-HR Ahorro de Energía Valores obtenidos del Catálogo de Elementos Constructivos del CTE Guarnecido en ambas caras con 1,5 cm de yeso.

PRESENTACIÓN



Código	Descripción	Dimensiones	Kg/ud	ud/m ²	ud/palet	Kg/palet	m ² /palet
002448	TABIQUE 33	330x200x40	2,16	14	360	777,6	25,71

Rev. 19-07-2021



ceramicasampedro.com
+34 941 44 80 97
info@ceramicasampedro.com
Avda. Entrena, 38. 26140 Lardero (La Rioja, España)

